

# ガイナ抗菌防カビ剤施工要領書

当製品の能力を最大に発揮する為、下記項目に留意し施工を御願い致します。

必ず、ガイナ施工要領書と合わせて読んで下さい。

ガイナに本材料を混ぜ合わせ攪拌機にて充分(3分以上)に攪拌してから使用して下さい。攪拌が不十分ですと、効果が発揮できない場合があります。

本液剤を上水の代わりに希釈剤として使用して下さい。更に希釈が必要な場合は、上水を追加して下さい。塗り重ね時間は夏場約2時間・冬場約4時間が目安です。

**電動攪拌機にて充分に攪拌するのが最大のポイントです。**

**攪拌羽はこのタイプの物が最良です**



## 【使用量】

本材料の容器を充分振ってから使用して下さい。ガイナ1缶(14kg)に対し1袋を袋に液が残らないよう完全に使い切ってください。

## 【効果】

防カビ性・・・SEI法抗菌検査にて世界微生物学会承認カビ菌47菌含む全62菌で菌の発育が見られない。(日本国内で発生する可能性のある菌の大多数に対応可能と考えられます。)

## 【取扱事項】

取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護めがね、保護マスクを着用して下さい。また、塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。

## 【応急処置】

- ・目に入った場合には、多量の水で洗い出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、なるべく早く医師の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い流し、痛み、外観に変化のあるときは医師の診察を受けて下さい。